



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 'BYCAST'		
WŁAŚCIWOŚĆ	WYMAGANIA	RODZAJ TESTU
Wartość pH	$\geq 3,2$ pH	IUC 11 (UNI EN ISO 4045)
Odchylenie pH	$\leq 0,7$ Ph	IUC 11 (UNI EN ISO 4045)
Barwnik azotowy	Brak	UNI CEN ISO TS 17234
Grubość powłoki kryjącej	$\leq 0,15$ mm	PrEn 13337 (98)
Przyczepność powłoki na sucho	≥ 15 N/cm	IUF 470 (UNI EN ISO 11644)
Siła do rozerwania	≥ 60 N	IUP 8 (UNI EN ISO 3377-1)
Odporność na zgięcia	Na sucho ≥ 50.000 zgięć	IUP 20 (UNI 8433)
	Na mokro ≥ 10.000 zgięć	
Trwałość koloru na tarcie	4 (skali szarości) - 1000 razy na sucho	IUF 450 (ISO 11640)
	4 (skali szarości) - 250 razy na morko	IUF 450 (ISO 11640)
POT	< 80	